

TEHNIČNI PODATKI IZOLACIJSKEGA STEKLA REFLEX



RX SUN – sončnozaščitna stekla

Tip	Sestava (zunaj-notri)	U _g - nazivna vrednost EN 673	Svetlobno tehnične in sevalno fizikalne nazivne vrednosti EN 410					Nazivne vrednosti zvočne zaščite EN ISO 717-1			SC (g EN410/0,87)	debelina	teža
			g-vrednost	Prepustnost svetlobe	Indeks reprodukcije barve	Refleksija svetlobe navzven	Absorpcija energije	R _w	C	C _b			
	mm	W/m ² K	%	%	%	%	%	dB	dB	dB	%	mm	kg/m ²
RX SUN Green	6/16/4	1,1	39	66	88	10	57	36	-2	-5	45	26	25
RX SUN Grey	6/16/4	1,1	36	40	95	6	57	36	-2	-5	41	26	25
RX SUN Bronze	6/16/4	1,1	38	46	93	7	54	36	-2	-5	44	26	25
RX SUN Dark Blue	6/16/4	1,1	36	52	80	8	61	36	-2	-5	41	26	25
RX SUN Priva Blue	6/16/4	1,1	21	31	61	6	79	36	-2	-5	24	26	25
RX SUN Azur	6/16/4	1,1	42	66	87	10	53	36	-2	-5	48	26	25
RX SUN Dark Grey	6/16/4	1,1	10	7	84	4	90	36	-2	-5	11	26	25
RX SUN SSS Clear	16/16/4	1,1	46	57	96	37	18	36	-2	-5	53	26	25
RX SUN SC Clear	16/16/4	1,1	32	35	92	35	32	36	-2	-5	37	26	25
RX SUN SSS Green	16/16/4	1,1	28	47	92	36	47	36	-2	-5	32	26	25
RX SUN SC Green	16/16/4	1,1	19	28	93	35	56	36	-2	-5	22	26	25
RX SUN SSS Grey	16/16/4	1,1	25	27	95	35	48	36	-2	-5	29	26	25
RX SUN SC Grey	16/16/4	1,1	19	17	92	34	53	36	-2	-5	22	26	25
RX SUN SC Bronze	16/16/4	1,1	21	20	83	34	50	36	-2	-5	24	26	25
RX SUN SSS Dark Bule	16/16/4	1,1	25	36	83	35	51	36	-2	-5	29	26	25
RX SUN SSSL Priva Blue	16/16/4	1,1	16	24	63	25	68	36	-2	-5	18	26	25
RX SUN Sunergy Clear	6/16/4	1,1	45	61	96	11	46	36	-2	-5	52	26	25
RX SUN Sunergy Green	6/16/4	1,1	30	50	87	9	68	36	-2	-5	34	26	25
RX SUN Sunergy Azur	6/16/4	1,1	32	50	86	9	65	36	-2	-5	37	26	25
RX SUN Sunergy Dark Blue	6/16/4	1,1	26	37	77	7	73	36	-2	-5	30	26	25
RX SUN Sunergy Grej	6/16/4	1,1	27	30	94	6	70	36	-2	-5	31	26	25
RX SUN S Neutral 67	6/16/4	1,1	48	61	98	19	36	36	-2	-5	55	26	25
RX SUN S Light Blue 52	6/16/4	1,1	36	47	94	14	54	36	-2	-5	41	26	25
RX SUN S Silver Grey 32	6/16/4	1,1	23	29	90	22	60	36	-2	-5	27	26	25
RX SUN HP Neutral 60/40	6/16/4	1,1	40	60	93	25	27	36	-2	-5	46	26	25
RX SUN HP Neutral 50/32	6/16/4	1,1	32	50	95	23	34	36	-2	-5	37	26	25
RX SUN HP Bright Green 40/29	6/16/4	1,1	29	40	96	37	50	36	-2	-5	33	26	25
RX SUN SN 70/41	6/16/4	1,1	41	70	96	11	28	36	-2	-5	47	26	25
RX SUN SN 70/37	6/16/4	1,0	37	70	93	11	27	36	-2	-5	42	26	25
RX SUN SN 70/35	6/16/4	1,0	35	70	94	14	25	36	-2	-5	40	26	25
RX SUN SN 62/34	6/16/4	1,0	34	63	95	14	31	36	-2	-5	39	26	25
RX SUN SN 51/28	6/16/4	1,0	28	51	92	12	37	36	-2	-5	32	26	25
RX SUN SN 40/23	6/16/4	1,0	23	40	91	16	43	36	-2	-5	27	26	25
RX SUN SN 29/18	6/16/4	1,1	18	29	90	17	52	36	-2	-5	21	26	25
RX SUN SNX 60	6/16/4	1,0	29	60	93	13	35	36	-2	-5	34	26	25
RX SUN SNX 50	6/16/4	1,0	24	50	90	10	42	36	-2	-5	28	26	25

: Low-e nanos; I refleksni nanos; ESG-kaljeno varnostno steklo; C-kripton; če je absorpcija energije > 50 % priporočamo ESG izvedbo

Kupec naših proizvodov je sam odgovoren za pravilno dimenzioniranje debeline naročenega stekla. Navedene nazivne vrednosti se nanašajo na pogoje testiranja in področje uporabe ustreznega standarda. Odstopanje od vertikalne vgradnje povzroči spremembo vrednosti.