

TEHNIČNI PODATKI IZOLACIJSKEGA STEKLA REFLEX



RX PHONE – zvočnozaščitna stekla

Tip	Sestava (zunaj-notri)	Ug - nazivna vrednost EN 673	Svetlobno tehnične in sevalno fizikalne nazivne vrednosti EN 410					Nazivne vrednosti zvočne zaščite EN ISO 717-1			SC (g EN410/0,87)	Debelina	Teža
			g-vrednost	Prepustnost svetlobe	Indeks reprodukcije barve	Refleksija svetlobe navzven	Absorpcija energije	R _w	C	C _b			
	mm	W/m ² K	%	%	%	%	%	dB	dB	dB	%	mm	kg/m ²
RX PHONE 36/26 1,1	6/16/4	1,1	63	81	98	12	17	36	-2	-5	72	26	25
RX PHONE 37/28 1,1	8/16/4	1,1	62	81	97	13	19	37	-2	-5	71	28	30
RX PHONE 37/32 1,1	8/18/6	1,1	62	81	97	13	20	37	-2	-6	71	32	45
RX PHONE 38/30 1,1	10/16/4	1,1	60	81	97	12	23	38	-2	-6	69	30	35
RX PHONE 39/34 1,1	10/20/4	1,1	60	81	97	12	23	39	-2	-6	69	34	35
RX PHONE 40/32 1,1	10/16/6	1,1	60	80	96	12	24	40	-1	-5	69	32	40
RX PHONE 41/31 1,1	6/16/9SC	1,1	62	81	97	12	22	41	-2	-6	72	31	35
RX PHONE 42/33 1,1	8/16/9SC	1,1	61	80	97	12	23	42	-3	-8	70	33	40
RX PHONE 43/37 1,1	8/16/13SC	1,1	61	79	96	12	25	43	-2	-6	70	37	50
RX PHONE 45/35 1,1	10/16/9SC	1,1	60	80	96	12	27	45	-2	-6	69	35	45
RX PHONE 46/39 1,1	10/16/13SC	1,1	60	79	95	12	29	46	-2	-6	58	39	55
RX PHONE 49/38 1,1	9SC/16/13SC	1,1	58	79	96	12	30	49	-3	-8	67	38	50
RX PHONE 50/42 1,1	9SC/20/13SC	1,1	58	79	96	12	30	50	-2	-8	67	42	55
RX PHONE 51/46 1,1	17SC/16/13SC	1,1	55	78	94	12	36	51	-1	-5	63	46	70
RX PHONE 36/38 0,7	6/12/4/12/4	0,7	52	74	97	16	23	36	-2	-6	60	38	35
RX PHONE 37/40 0,7	8/12/4/12/4	0,7	51	73	96	16	26	37	-1	-6	59	40	40
RX PHONE 39/42 0,7	8/12/4/12/6	0,7	51	73	96	16	26	39	-2	-5	59	42	45
RX PHONE 39/45 0,7	6/12/6/12/44.2	0,7	51	73	96	16	28	39	-1	-6	59	45	50
RX PHONE 40/49 0,7	6/12/6/12/66.2	0,7	51	72	95	16	29	40	-1	-4	59	49	60
RX PHONE 41/43 0,7	9SC/12/4/12/6	0,7	49	73	96	16	32	41	-2	-6	56	43	45
RX PHONE 41/45 0,7	6/12/6/12/9SC	0,7	51	73	96	16	28	41	-2	-7	59	45	50
RX PHONE 42/45 0,7	9SC/12/4/12/8	0,7	49	72	96	16	33	42	-2	-6	56	45	50
RX PHONE 43/46 0,7	9SC/12/5/12/8	0,7	49	72	96	15	33	43	-3	-7	56	46	53
RX PHONE 44/46 0,7	9SC/12/4/12/9SC	0,7	49	72	96	16	33	44	-2	-8	56	46	50
RX PHONE 45/51 0,7	13SC/12/4/12/10	0,7	48	71	94	15	38	45	-1	-5	55	51	65
RX PHONE 48/52 0,7	9SC/12/6/12/13SC	0,7	49	71	95	15	36	48	-2	-7	56	52	65
RX PHONE 36/42 0,6	6/14/4/14/4	0,6	52	74	97	16	23	36	-2	-6	60	42	35
RX PHONE 39/50 0,6	33.2/16/4/16/33.2	0,6	50	73	97	16	30	39	-2	-7	57	50	40
RX PHONE 39/51 0,6	6/16/4/16/44.2	0,6	52	73	96	16	27	39	-2	-7	59	51	45
RX PHONE 40/50 0,6	10/14/6/14/6	0,6	50	72	95	15	31	40	-2	-7	57	50	55
RX PHONE 41/53 0,6	55.2/16/4/16/6	0,6	48	72	96	15	34	41	-1	-5	55	53	50
RX PHONE 42/49 0,6	4/16/4/16/9SC	0,6	53	73	96	16	24	42	-2	-7	60	49	40
RX PHONE 43/47 0,6	9SC/14/4/14/6	0,6	49	73	96	16	32	43	-2	-7	56	47	45
RX PHONE 45/57 0,6	8/16/6/16/11SC	0,6	51	72	95	15	30	45	-1	-5	58	57	60
RX PHONE 46/55 0,6	13SC/14/6/14/8	0,6	47	71	94	15	38	46	-2	-6	54	55	65
RX PHONE 48/57 0,6	10/14/6/16/11SC	0,6	49	71	95	15	34	48	-1	-5	57	57	65
RX PHONE 49/59 0,6	10/16/6/16/11SC	0,6	49	71	95	15	34	49	-1	-4	57	59	65
RX PHONE 51/58 0,6	13SC/14/6/14/11SC	0,6	47	71	94	15	39	51	-2	-6	54	58	70
RX PHONE 38/38 0,5 C	6/12/4/12.4	0,5	52	74	97	16	23	38	-2	-6	60	38	35
RX PHONE 39/42 0,5 C	8/12/4/12/6	0,5	51	73	96	16	26	39	-1	-5	59	42	45
RX PHONE 42/45 0,5 C	8/12/4/12/9SC	0,5	51	72	96	16	29	42	-2	-7	59	45	50
RX PHONE 42/43 0,5 C	9SC/12/4/12/6	0,5	49	73	96	16	32	42	-2	-7	56	43	45
RX PHONE 48/50 0,5 C	9SC/12/6/12/11SC	0,5	49	72	95	15	35	48	-3	-8	56	50	60

: Low-e; C-kripton; SC – zvočno zaščitna folija

Kupec naših proizvodov je sam odgovoren za pravilno dimenzioniranje debeline naročenega stekla. Navedene nazivne vrednosti se nanašajo na pogoje testiranja in področje uporabe ustreznega standarda. Odstopanje od vertikalne vgradnje povzroči spremembo vrednosti.