

TEHNIČKI PODACI O IZOLACIJSKOM STAKLU REFLEX

 **RX SUN – zaštita od sunca**



Vrsta	Sastav (izvana-unutra)	Ug - nazivna vrijednost EN 673	Svjetlosno-tehničke i fizikalne nazivne vrijednosti zračenja EN 410					Nazivne vrijednosti zvučne zaštite EN ISO 717-1			SC (g EN410/0,87)	Debljina	Težina
			g-vrijednost	Propusnost svjetlosti	Indeks reprodukcije boje	Refleksija svjetlosti prema van	Apsorpcija energije	R _w	C	C _b			
	mm	W/m²K	%	%	%	%	%	dB	dB	dB	%	mm	kg/m2
RX SUN Green	6/16/4	1,1	39	66	88	10	57	36	-2	-5	45	26	25
RX SUN Grey	6/16/4	1,1	36	40	95	6	57	36	-2	-5	41	26	25
RX SUN Bronze	6/16/4	1,1	38	46	93	7	54	36	-2	-5	44	26	25
RX SUN Dark Blue	6/16/4	1,1	36	52	80	8	61	36	-2	-5	41	26	25
RX SUN Priva Blue	6/16/4	1,1	21	31	61	6	79	36	-2	-5	24	26	25
RX SUN Azur	6/16/4	1,1	42	66	87	10	53	36	-2	-5	48	26	25
RX SUN Dark Grey	6/16/4	1,1	10	7	84	4	90	36	-2	-5	11	26	25
RX SUN SSS Clear	16/16/4	1,1	46	57	96	37	18	36	-2	-5	53	26	25
RX SUN SC Clear	16/16/4	1,1	32	35	92	35	32	36	-2	-5	37	26	25
RX SUN SSS Green	16/16/4	1,1	28	47	92	36	47	36	-2	-5	32	26	25
RX SUN SC Green	16/16/4	1,1	19	28	93	35	56	36	-2	-5	22	26	25
RX SUN SSS Grey	16/16/4	1,1	25	27	95	35	48	36	-2	-5	29	26	25
RX SUN SC Grey	16/16/4	1,1	19	17	92	34	53	36	-2	-5	22	26	25
RX SUN SC Bronze	16/16/4	1,1	21	20	83	34	50	36	-2	-5	24	26	25
RX SUN SSS Dark Blue	16/16/4	1,1	25	36	83	35	51	36	-2	-5	29	26	25
RX SUN SSSL Priva Blue	16/16/4	1,1	16	24	63	25	68	36	-2	-5	18	26	25
RX SUN Sunergy Clear	6/16/4	1,1	45	61	96	11	46	36	-2	-5	52	26	25
RX SUN Sunergy Green	6/16/4	1,1	30	50	87	9	68	36	-2	-5	34	26	25
RX SUN Sunergy Azur	6/16/4	1,1	32	50	86	9	65	36	-2	-5	37	26	25
RX SUN Sunergy Dark Blue	6/16/4	1,1	26	37	77	7	73	36	-2	-5	30	26	25
RX SUN Sunergy Grej	6/16/4	1,1	27	30	94	6	70	36	-2	-5	31	26	25
RX SUN HD Neutral 67	6/16/4	1,1	48	59	98	18	33	36	-2	-5	55	26	25
RX SUN HD Light Blue 52	6/16/4	1,1	39	47	98	19	45	36	-2	-5	45	26	25
RX SUN HD Silver Grey 32	6/16/4	1,1	26	30	96	24	57	36	-2	-5	27	26	25
RX SUN HP Neutral 50/32	6/16/4	1,1	32	50	95	23	34	36	-2	-5	37	26	25
RX SUN SN 70/37	6/16/4	1,0	37	70	93	11	27	36	-2	-5	42	26	25
RX SUN SN 70/37 HT	6:ESG/16/4	1,0	38	70	94	13	29	36	-2	-5	44	26	25
RX SUN SN 63	6/16/4	1,0	33	63	92	12	31	36	-2	-5	38	26	25
RX SUN SN 63 HT	6:ESG/16/4	1,0	33	63	92	12	31	36	-2	-5	38	26	25
RX SUN SN 51	6/16/4	1,0	27	51	91	14	37	36	-2	-5	31	26	25
RX SUN SN 51 HT	6:ESG/16/4	1,0	27	51	92	14	37	36	-2	-5	31	26	25
RX SUN SN 40/23	6/16/4	1,0	23	40	91	16	43	36	-2	-5	27	26	25
RX SUN SN 40/23 HT	6:ESG/16/4	1,0	24	40	89	16	45	36	-2	-5	27	26	25
RX SUN SN 29/18	6/16/4	1,1	18	29	90	17	52	36	-2	-5	21	26	25
RX SUN SN 29/18 HT	6:ESG/16/4	1,1	19	28	90	18	48	36	-2	-5	22	26	25
RX SUN SNX 60	6/16/4	1,0	29	60	93	13	35	36	-2	-5	34	26	25
RX SUN SNX 60 HT	6:ESG/16/4	1,0	29	60	95	14	32	36	-2	-5	33	26	25
RX SUN SNX 50	6/16/4	1,0	24	50	90	10	42	36	-2	-5	28	26	25
RX SUN SNX 50 HT	6:ESG/16/4	1,0	24	50	90	11	41	36	-2	-5	28	26	25

: Low-e nanos; I refleksi nanos; ESG-kaljeno sigurnosno staklo; C-kripton; ako je apsorpcija energije > 50 %, preporučujemo kaljeno staklo
Naručitelj naših proizvoda sam je odgovoran za ispravno dimenzioniranje debljine naručenog stakla u skladu s važećim tehničkim propisima. dane nazivne vrijednosti odnose se na uvjete testiranja i područje primjene pojedinih standarda. Odstupanje od vertikalne ugradnje uzrokuje promjenu vrijednosti.