


TEHNIČKI PODACI O IZOLACIJSKOM STAKLU REFLEX



RX SUN – zaštita od sunca



Vrsta	Sastav (izvana-unutra)	Ug - nazivna vrijednost EN 673	Svjetlosno-tehničke i fizikalne nazivne vrijednosti zračenja EN 410				Izračunane vrijednosti zvučne zaštita EN ISO 717-1			Klasa otpornosti (EN 356)	Debljina	Težina
			g-vrijednost	Propusnost svetlosti(tv)	Refleksija reprodukcije boje (R _a)	Refleksija svjetlosti prema van (pv)	R _w	C	Ctr			
	[mm]	[W/m ² K]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB]	[dB]	[dB]		[mm]	[kg/m ²]
RX SUN SNX70 0,5	6SNX/18/4/18/:6	0,5	31	60	94	13	39	-2	-7		52	40
RX SUN SNX70/SA 0,5	6SNX/18/3/18/:44.2 VSG	0,5	31	60	94	13	41	-2	-6	P2A	54	42,5
RX SUN SNX60 0,5	6SNX/18/4/18/:6	0,5	27	54	92	15	39	-2	-7		52	40
RX SUN SNX60/SA 0,5	6SNX/18/3/18/:44.2 VSG	0,5	27	53	92	15	41	-2	-6	P2A	54	42,5
RX SUN SNX50 0,5	6SNX/18/4/18/:6	0,5	22	45	89	11	39	-2	-7		52	40
RX SUN SNX50/SA 0,5	6SNX/18/3/18/:44.2 VSG	0,5	22	45	88	11	41	-2	-6	P2A	54	42,5
RX SUN SN29/18 0,5	TVG6SN/18/4TVG/18/:6TVG	0,5	16	26	88	18	39	-2	-7		56	45
RX SUN SN29/18/SA 0,5	TVG6SN/18/4TVG/18/VSG:44.4 TVG	0,5	16	26	88	18	41	-2	-6		56	42,5
RX SUN SN40/23 0,5	TVG6SN/18/4/18/:6	0,5	21	36	90	16	39	-2	-7		52	40
RX SUN SN40/23/SA 0,5	TVG6SN/18/3/18/:44.2 VSG	0,5	21	36	90	16	41	-2	-6	P2A	54	42,5
RX SUN SN51 0,5	6SN/18/4/18/:6	0,5	25	46	90	15	44	-1	-5		52	40
RX SUN SN51/SA 0,5	6SN/18/3/18/:44.2 VSG	0,5	25	46	90	15	41	-2	-6	P2A	54	42,5
RX SUN SN63 0,5	6SN/18/4/18/:6	0,5	31	57	91	14	39	-2	-7		52	40
RX SUN SN63/SA 0,5	6SN/18/3/18/:44.2 VSG	0,5	31	56	91	14	41	-2	-6	P2A	54	42,5
RX SUN SN70/35 0,5	6SN/18/4/18/:6	0,5	32	63	93	16	39	-2	-7		52	40
RX SUN SN70/35/SA 0,5	6SN/18/3/18/:44.2 VSG	0,5	32	63	93	16	41	-2	-6	P2A	54	42,5
RX SUN SN70/37 0,5	6SN/18/4/18/:6	0,5	34	63	92	14	39	-2	-7		52	40
RX SUN SN70/37/SA 0,5	6SN/18/3/18/:44.2 VSG	0,5	34	63	92	14	41	-2	-6	P2A	54	42,5
RX SUN SN70S 0,5	6SN/18/4/18/:6	0,5	36	63	93	14	39	-2	-7		52	40
RX SUN SN70S/SA 0,5	6SN/18/3/18/:44.2 VSG	0,5	36	63	93	14	41	-2	-6	P2A	54	42,5
RX SUN SN75 0,5	4SN75/18/3/18/:4	0,5	37	67	95	14	35	-2	-6		47	27,5
RX SUN SN75/SA 0,5	4SN75/18/3/18/:44.2 VSG	0,5	37	66	95	14	41	-2	-7	P2A	52	37,5
RX SUN/SA GREEN 0,5	ESG 6Green/18/TVG:4/18/VSG:44.4	0,5	35	59	87	11	44	-1	-6	P4A	56	40
RX SUN/SA GREY 0,5	ESG6Grey/18/TVG:4/18/:6	0,5	29	35	93	7	39	-2	-7		56	40
RX SUN/SA BRONZE 0,5	ESG6Bronze/18/TVG:4/18/:6	0,5	33	42	94	8	39	-2	-7		56	40
RX SUN SSS Clear 0,5	6SSSClear/18/TVG:4/18/:6	0,5	42	53	97	39	39	-2	-7		56	40
RX SUN/SA SSS Green 0,5	ESG16SSS Green/18/TVG:4/18/:6	0,5	25	43	90	37	39	-2	-7		56	40
RX SUN/SA SSS Grey 0,5	ESG16SSS Grey/18/TVG:4/18/:6	0,5	22	25	94	34	39	-2	-7		56	40
RX SUN/SA SC Bronze 0,5	ESG16SC Bronze/18/TVG:4/18/:6	0,5	17	18	86	32	39	-2	-7		56	40
RX SUN/SA HDNeutral 67	6HD67/18/TVG:4/18/:6	0,5	41	53	97	21	39	-2	-7		56	40
RX SUN/SA HDLight Blue 52	6HD52/18/TVG:4/18/:6	0,5	33	42	97	20	39	-2	-7		56	40
RX SUN/SA HDSilver Grey 32	ESG6HD32/18/TVG:4/18/VSG:44.6	0,5	23	27	95	25	44	-1	-6	P5A	56	40
RX SUN/SA HD Silver 70	6HD70/TVG:4/18/:6	0,5	44	57	96	32	39	-2	-7		56	40
RX SUN/SA Azur	ESG6 Azur/16/:4	1,1	42	66	87	10	36	-2	-5		26	25
RX SUN/SA Dark Grey	ESG6 Dark Grey/16/:4	1,1	10	7	84	4	36	-2	-5		26	25
RX SUN SC Clear	ESG6 SC Clear/16/:4	1,1	32	35	92	35	36	-2	-5		26	25
RX SUN/SA SC Grey	ESG6 SC Grey/16/:4	1,1	19	17	92	34	36	-2	-5		26	25
RX SUN/SA SSS Dark Bule	ESG6 SSS Dark Blue/16/:4	1,1	25	36	83	35	36	-2	-5		26	25
RX SUN Sunergy Clear	6 Sunergy Clear/16/:4	1,1	45	61	96	11	36	-2	-5		26	25
RX SUN Sunergy Green	ESG6 Sunergy Green/16/:4	1,1	30	50	87	9	36	-2	-5		26	25
RX SUN Sunergy Azur	ESG6 Sunergy Azur/16/:4	1,1	32	50	86	9	36	-2	-5		26	25
RX SUN Sunergy Dark Blue	ESG6 Sunergy Dark Blue/16/:4	1,1	26	37	77	7	36	-2	-5		26	25
RX SUN Sunergy Grey	ESG6 Sunergy Grey/16/:4	1,1	27	30	94	6	36	-2	-5		26	25

: →Low-e nanos; I →refleksni nanos; VSG →sigurnosno lijepljeno staklo; TVG →djelomično kaljeno staklo; ESG →kaljeno sigurnosno staklo

Mogućnost izvedbe sa kaljenim sigurnosnim staklom (ESG) i kaljeno sigurnosno staklo s toplinskim ispitivanjem (ESG-H). Naručitelj naših proizvoda sam je odgovoran za ispravno dimenzioniranje sastava i debljine naručenog stakla u skladu s važećim tehničkim propisima. Dane nazivne vrijednosti odnose se na uvjete testiranja i područje primjene pojedinih standarda. Odstupanje od vertikalne ugradnje uzrokuje promjenu vrijednosti. Podaci u dokumentu odnose se isključivo na stakleni panel do izteka valjanosti dokumenta. Molimo kontaktirajte tehničku službu za više informacija