

TEHNIČNI PODATKI IZOLACIJSKEGA STEKLA REFLEX



RX PHONE – zvočnozaščitna stekla



Tip	Sestava (zunaj-notri)	Ug - nazivna vrednost EN 673	Svetlobno tehnične in sevalno fizikalne nazivne vrednosti EN 410				Izračunane vrednosti zvočne zaščite EN ISO 717-1			Odpornostni razred (EN 356)	Debelina	Teža
			g-vrednost	Prepustnost svetlobe (tv)	Indeks reprodukcije barve (Ra)	Refleksija svetlobe navzven (pv)	Rw	C	Ctr			
	[mm]	[W/m ² K]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB]	[dB]	[dB]		[mm]	[kg/m ²]
RX PHONE 46/59 0,5	8:/18/6/18/:44.2SC	0,5	51	72	95	16	46	-2	-7		59	55
RX PHONE 38/38 0,5 C	6:/12/4/12:4	0,5	52	74	97	16	38	-2	-6		38	35
RX PHONE 39/42 0,5 C	8:/12/4/12/:6	0,5	51	73	96	16	39	-1	-5		42	45
RX PHONE 42/45 0,5 C	8:/12/4/12/:9SC	0,5	51	72	96	16	42	-2	-7		45	50
RX PHONE 42/43 0,5 C	9:SC/12/4/12/:6	0,5	49	73	96	16	42	-2	-7		43	45
RX PHONE 48/50 0,5 C	9:SC/12/6/12/:11SC	0,5	49	72	95	15	48	-3	-8		50	60
RX PHONE 36/42 0,6	6:/14/4/14/:4	0,6	52	74	97	16	36	-2	-6		42	35
RX PHONE 39/50 0,6	33.2:/16/4/16/:33.2	0,6	50	73	97	16	39	-2	-7	P2A	50	40
RX PHONE 39/51 0,6	6:/16/4/16/:44.2	0,6	52	73	96	16	39	-2	-7	P2A	51	45
RX PHONE 40/50 0,6	10:/14/6/14/:6	0,6	50	72	95	15	40	-2	-7		50	55
RX PHONE 41/53 0,6	55.2:/16/4/16/:6	0,6	48	72	96	15	41	-1	-5	P2A	53	50
RX PHONE 42/49 0,6	4:/16/4/16/:9SC	0,6	53	73	96	16	42	-2	-7		49	40
RX PHONE 43/47 0,6	9:SC/14/4/14/:6	0,6	49	73	96	16	43	-2	-7		47	45
RX PHONE 45/57 0,6	8:/16/6/16/:11SC	0,6	51	72	95	15	45	-1	-5		57	60
RX PHONE 46/55 0,6	13:SC/14/6/14/:8	0,6	47	71	94	15	46	-2	-6		55	65
RX PHONE 48/57 0,6	10:/14/6/16/:11SC	0,6	49	71	95	15	48	-1	-5		57	65
RX PHONE 48/61 0,6	66.2:SC/16/6/16/:10	0,6	47	71	94	15	48	-2	-5		61	70
RX PHONE 49/59 0,6	10:/16/6/16/:11SC	0,6	49	71	95	15	49	-1	-4		59	65
RX PHONE 51/58 0,6	13:SC/14/6/14/:11SC	0,6	47	71	94	15	51	-2	-6		58	70
RX PHONE 36/38 0,7	6:/12/4/12/:4	0,7	52	74	97	16	36	-2	-6		38	35
RX PHONE 37/40 0,7	8:/12/4/12/:4	0,7	51	73	96	16	37	-1	-6		40	40
RX PHONE 39/42 0,7	8:/12/4/12/:6	0,7	51	73	96	16	39	-2	-5		42	45
RX PHONE 39/45 0,7	6:/12/6/12/:44.2	0,7	51	73	96	16	39	-1	-6		45	50
RX PHONE 40/49 0,7	6:/12/6/12/:66.2	0,7	51	72	95	16	40	-1	-4	P2A	49	60
RX PHONE 41/43 0,7	9:SC/12/4/12/:6	0,7	49	73	96	16	41	-2	-6	P2A	43	45
RX PHONE 41/45 0,7	6:/12/6/12/:9SC	0,7	51	73	96	16	41	-2	-7		45	50
RX PHONE 42/45 0,7	9:SC/12/4/12/:8	0,7	49	72	96	16	42	-2	-6		45	50
RX PHONE 43/46 0,7	9:SC/12/5/12/:8	0,7	49	72	96	15	43	-3	-7		46	53
RX PHONE 44/46 0,7	9:SC/12/4/12/:9SC	0,7	49	72	96	16	44	-2	-8		46	50
RX PHONE 45/51 0,7	13:SC/12/4/12/:10	0,7	48	71	94	15	45	-1	-5		51	65
RX PHONE 48/52 0,7	9:SC/12/6/12/:13SC	0,7	49	71	95	15	48	-2	-7		52	65
RX PHONE 36/26 1,1	6/16/:4	1,1	63	81	98	12	36	-2	-5		26	25
RX PHONE 37/28 1,1	8/16/:4	1,1	62	81	97	13	37	-2	-5		28	30
RX PHONE 37/32 1,1	8/18/:6	1,1	62	81	97	13	37	-2	-6		32	45
RX PHONE 38/30 1,1	10/16/:4	1,1	60	81	97	12	38	-2	-6		30	35
RX PHONE 39/34 1,1	10/20/:4	1,1	60	81	97	12	39	-2	-6		34	35
RX PHONE 40/32 1,1	10/16/:6	1,1	60	80	96	12	40	-1	-5		32	40
RX PHONE 41/31 1,1	6/16/:9SC	1,1	62	81	97	12	41	-2	-6		31	35
RX PHONE 42/33 1,1	8/16/:9SC	1,1	61	80	97	12	42	-3	-8		33	40
RX PHONE 43/37 1,1	8/16/:13SC	1,1	61	79	96	12	43	-2	-6		37	50
RX PHONE 45/35 1,1	10/16/:9SC	1,1	60	80	96	12	45	-2	-6		35	45
RX PHONE 46/39 1,1	10/16/:13SC	1,1	60	79	95	12	46	-2	-6		39	55
RX PHONE 49/38 1,1	9SC/16/:13SC	1,1	58	79	96	12	49	-3	-8		38	50
RX PHONE 50/42 1,1	9SC/20/:13SC	1,1	58	79	96	12	50	-2	-8		42	55
RX PHONE 51/46 1,1	17SC/16/:13SC	1,1	55	78	94	12	51	-1	-5		46	70

: →Low-e nanos; SC →zvočno zaščitna folija; C →Krypton; VSG →lepljeno varnostno steklo

Kupec naših proizvodov je sam odgovoren za pravilno dimenzioniranje sestave in debeline naročenega stekla. Navedene nazivne vrednosti se nanašajo na pogoje testiranja in področje uporabe ustreznega standarda. Odstopanje od vertikalne vgradnje povzroči spremembo vrednosti. Podatki v dokumentu veljajo izključno za stekleni panel do preklca. Za več informacij se obrnite na tehnično službo